

### Рекомендуемые режимы обработки камня фасонными роликами

Режим Вид шлифования	Обрабатываемый материал	Окружная скорость, м/с	Скорость продольной подачи ролика м/мин	Глубина шлифования, мм
Грубое	Мрамор	22	0,15-0,25	30-50
	Гранит	18	0,15-0,25	1-2
Чистовое	Мрамор	22	0,1-0,2	0,2-0,4
	Гранит	18	0,1-0,2	0,2-0,4

### Зависимость угловой скорости вала привода от диаметра ролика

Материал	Окружная скорость ролика, м/с	Диаметр ролика, мм	Угловая скорость, об/мин
Мрамор	22	100	4300-4700
		150	2800-3200
		200	2000-2500
Гранит	18	100	3500-4000
		150	2300-2700
		200	1800-2200